

Spett.le: Fluortecno S.r.l.
Via delle Imprese 34/36
24041 Brembate (BG)

Descrizione: Silicone tipo E2T

RAPPORTO DI PROVA

AA17863

del

13/01/2006

Campione No: AA17863

Data arrivo campione:

01/12/2005

Pagina

1 di 1

Parametri	Unità di misura	Valori trovati	L. d. Q. *	Valori limite	Metodi
ALIMENTI ACQUOSI					FDA-CFR 21 Parts 170 to 199 Item 177.2600
MIGRAZIONE GLOBALE IN ACQUA DISTILLATA ALLA TEMPERATURA DI RIFLUSSO					
DOPO LE PRIME 7 ORE DI ESTRAZIONE	mg/dm ²	< L. d. Q.	1,55	310	
DOPO LE SUCCESSIVE 2 ORE DI ESTRAZIONE	mg/dm ²	< L. d. Q.	1,55	15	
ALIMENTI GRASSI					FDA-CFR 21 Parts 170 to 199 Item 177.2600
MIGRAZIONE GLOBALE IN n-ESANO ALLA TEMPERATURA DI RIFLUSSO					
DOPO LE PRIME 7 ORE DI ESTRAZIONE	mg/dm ²	< L. d. Q.	1,55	2712,5	
DOPO LE SUCCESSIVE 2 ORE DI ESTRAZIONE	mg/dm ²	< L. d. Q.	1,55	62	

I valori riscontrati sono conformi alle Specifiche della FDA relative al contatto con alimenti (CFR 21 Parts 170 to 199 Item 177.2600)

*L. d. Q.: Limite di Quantificazione

I risultati di prova si riferiscono solo ai prodotti o materiali sottoposti a prova.

Il rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale, senza l'approvazione scritta di ChemService.